

焦宝石 / カオリン

グレード / 粒度 (mm)	分析項目					
	Al ₂ O ₃ (%)	Fe ₂ O ₃ (%)	CaO (%)	H ₂ O (%)	B.D. (g/cm ³)	PH
焼成カオリン 5-3-1-0, 200F	≥45	≤1.3	≤0.5	≤0.3		≤10
焼成カオリン 0-50	≥45	≤1.6	≤0.5	≤0.3		≤10
焦宝石 0-50	≥45	≤1.5		≤0.5	≥2.45	

※ こちらは代表スペックとなります。詳細はお問い合わせください。